




MIXTION A DORER 3 H



Définition produit

Vernis adhésif pour collage de la feuille d'or

Vernis permettant de réaliser la décoration d'objets à dorer, à restaurer avec des feuilles d'or suivant les méthodes anciennes de la dorure.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Le support devant recevoir la feuille d'or sera préalablement préparé en fonction de son état (neuf ou ancien), de sa qualité de présentation, avant l'exécution de la dorure à la mixtion. Il convient dans tous les cas de disposer d'un support propre bien dépoussiéré. Cette préparation déterminera en grande partie le résultat final. La réalisation d'une dorure avec de la **mixtion à dorer** impose un support correctement préparé pour recevoir la feuille d'Or. Il est possible d'employer la mixtion à dorer sur des supports tels que : bois, plâtre, métal pour des utilisations tant en intérieur qu'en extérieur.

Mise en œuvre des produits :

Le fond à décorer, parfaitement poli, est alors enduit de **mixtion à dorer 3 H** avec un pinceau " queue de morue ". Après cette application, il est possible de travailler l'objet à dorer pendant une période de 3 heures environ.

Une fois la pellicule de mixtion à dorer hors poussière, mais à peine poisseuse ("amoureuse"), on dépose les feuilles d'or que l'on étend au moyen d'un pinceau doux en petit gris. Notre mixtion à dorer peut-être teintée légèrement avec des couleurs à l'huile, ocre jaune ou ocre rouge, réchauffant ainsi le ton de l'Or.

La **mixtion à dorer 3 H** permet également la pose de feuilles d'argent et de cuivre. En ce qui concerne la feuille d'or, son application en est facilitée en utilisant de l'or collé, c'est à dire des feuilles auparavant encollées sur un support papier permettant aux novices de manipuler les feuilles d'or plus facilement. Une fois la feuille d'or collée sur le support, on laisse l'ensemble sécher, avant de brunir à la pierre d'agate dont il existe de nombreuses formes différentes. La dorure, ainsi réalisée, conservera alors son éclat durant de nombreuses années.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



MIXTION A DORER 3 H



ASPECT	Non applicable
TEINTE(S)	Marronnée
DENSITE	0.91
RENDEMENT	Selon la surface et le relief
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Optimale dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.
CONDITIONNEMENT	100ml – 1L
REMARQUE	Matériel : Coussin à dorer, couteau à couper l'Or, pinceau petit gris, pierre d'agate.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Mixtion à dorer 3 H 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •