




VERNIS ACRYLIQUE DE FINITION



Définition produit

Vernis de protection et décoration pour murs intérieurs.

Suspension aqueuse de résines acryliques très transparente, à polymérisation lente. Sur tous supports poreux du bâtiment. Pour obtenir une protection satinée ou mate cirée, selon l'aspect recherché, sur des fonds décorés, patinés (trompe l'œil) et sur enduits décoratifs maigres, plâtres, crépis intérieurs, tous bois bruts, neufs ou décapés ou sur liège. Sans odeur, préserve l'environnement. Anti tache. Lessivable. Ne craquelle pas, ne faïence pas. Retouchable, recouvrable.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Appliquer au rouleau anti-gouttes, à l'éponge, à la brosse large ou au couteau sur support imprimé et sec. Une seconde application 30 minutes après séchage est possible pour renforcer l'aspect satiné. Nettoyer le matériel à l'eau.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.

Séchage :

- **Hors poussière :** 10 min.
- **Sec :** 30 min
- **Surcouchage :** 1 heure.
- **Dureté définitive :** 4 heures



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS ACRYLIQUE DE FINITION



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Satiné - Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.04
RENDEMENT	12 à 16 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	750 ml - 2.5L – 15L
COV* (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis acrylique de finition 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •