ASSIETTE A DORER HYDRO

ECLADOR



	X	X		X		X			X			X			

Définition produit

Apprêt hydro de préparation avant pose de la dorure

L'Assiette à Dorer Liquide, sous couche d'apprêt avant application d'une dorure, permet de boucher les trous, les petites imperfections du bois, des moulures en plâtre, etc... Elle favorise un meilleur accrochage ultérieur de la dorure en permettant de rendre la surface à décorer non poreuse, parfaitement lisse. Elle permet de réchauffer la teinte de la dorure en lui conférant une profondeur, à la finition choisie elle ajoute une impression de vieillie.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Dans un premier temps, il est nécessaire de bien poncer le support avant l'application de **l'Assiette à Dorer Liquide**. Éliminer la poussière de ponçage.

Mise en œuvre des produits :

Une fois le support prêt, passer au pinceau une première couche d'Assiette à Dorer Liquide. Attendre environ 4 heures, puis poncer la surface apprêtée. En fonction du résultat, souhaité ou obtenu, il est possible d'appliquer une seconde couche afin de parfaire la surface à dorer. Poncer ensuite à l'aide d'un papier abrasif ultra fin afin de rendre le support parfaitement lisse et uniforme. Dépoussiérer une dernière fois avant de dorer la partie ainsi préparée avec notre Liquide à Dorer Flacon d'Or ou notre Cire à Dorer.

Application à la brosse douce, au gant, à l'éponge, au pinceau

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage :

- Sec en 30 min
- Ponçage après 1H
- Si nécessaire 2ème couche

ASSIETTE A DORER HYDRO

ECLADOR

LIANT	Résines Acryliques
ASPECT	Liquide
TEINTE(S)	Noire-rouge
DENSITE	1.4
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	50ml – 250ml – 750 ml
COV (2010)	< 30 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7B2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.