L91T19008-L91T19008-Cire à Dorer - Or Riche

COMPOSITION (Matières premières)

Code	Désignation	Poids	Volume	Densité	Prix MP	Prix /Kg
V91T11111	BASE CIRE A DORER	450.000	884.228	0.857	3.370	1.51700
S 5505T	BRONZE OR RICHE 7600	550.000	115.772	8.000	23.970	13.18400
	TOTAUX	1 000.000	1 000.000	1.684		14.70100

C A R A C T E R I S T I Q U E S

					POIDS	VOLUME
Prix /Kg :	14.700	**Brillance :**		**Extrait sec :**	55.000	11.577
/Li :	24.754	**Couvrance :**		**(Pi+Cha)/Li :**		
Densité :	1.684	**Viscosité :**		**Pigment (g/l) :**	926.179	

CPV :	100.000	**CPV / CPVC :**	1.080	**PdH (cc/100g) :**	1.000

	/ TOTAL		/ SEC	
%	**POIDS**	**VOLUME**	**POIDS**	**VOLUME**
Liant	0.000	0.000	0.000	0.000
Pigment	55.000	11.577	100.000	100.000
Charge	0.000	0.000	0.000	0.000
Solvant	45.000	88.423		

ADDITIFS			
% Calcium :	0.000	**% Zirconium :**	0.000
% Plomb :	0.000	**% Baryum :**	0.000
% Cobalt :	0.000	**% Lithium :**	0.000
% Manganèse :	0.000	**% Métal 1 :**	0.000
% Zinc :	0.000	**% Métal 2 :**	0.000

	% Cendres	% Durcisseur
à 450°C :	55.000	
à 900°C :	55.000	

Etiquetage - Législation européenne			
L1 :	0.000	**% Plomb métal :**	0.000
L2 :	0.000	**% Plomb soluble :**	0.000